



הנסון ישראל בע"מ

משרד ראשי

רחוב ז'בוטינסקי 5, רמת גן 5252006

ת.ד. 3540, רמת גן 5213604

טלפון: 03-5764242

פקס: 03-5759933

מוצרי תשתית וגמר

טיח דקורטיבי - "כורכרית" "Kurkarit" - Architectural Plaster

תיאור: טיח, ציפוי כורכר מובא מעוכב טרי ("רטוב"), ידידותי ונוח למשתמש.

יעוד: ציפוי דקורטיבי המאפשר השגת מראה של אבן כורכר טבעית במגוון רמות גימור ("טקסטורות") ובגוונים שונים, ליישום על גבי קירות פנים וחוץ.

מרכיבי התערובת: צמנט לבן, חול כורכר, מוספים ותוספים מיוחדים ופיגמנטים טבעיים (על פי הצורך).

יישום: באותם אמצעים, כלים ושיטות כפי שמקובל בטיח רגיל מיוצר באתר.

מאפייני החומר הטרי: שומר על טריות ועבירות במשך 36 שעות בתנאי אחסון מתאימים, מסופק לאתר בערבילים ניידים בנפחים שונים על פי הזמנת הלקוח.

מאפיינים תפקודיים: טיח אדריכלי, מראה דקורטיבי נאה ומיוחד, חוזק ואטימות כמו טיח רגיל.
תקנים ומפרטים רלוונטיים: ת" 1920.

"כורכרית" מיוצר במפעלים היעודיים המודרניים, המתקדמים והממוחשבים של "הנסון" תוך הקפדה על איכות וקדמה טכנולוגית.



כורכרית בצבע צהבהב (מבט מקרוב)



כורכרית בצבע אדמדם (מבט מקרוב)



כורכרית טבעית (מבט מקרוב)

כורכרית - לאלה שמבינים



הנסון ישראל בע"מ

משרד ראשי

רחוב ז'בוטינסקי 5, רמת גן 5252006

ת.ד. 3540, רמת גן 5213604

טלפון: 03-5764242

פקס: 03-5759933

מוצרי תשתית וגמר

טיח דקורטיבי - "כורכרית" "Kurkarit" - Architectural Plaster

יתרונות:

מוצר מתועש המהווה מענה דקורטיבי ברמות גימור (טקסטורות) שונות.

מוצר מבוקר והומוגני, עומד בדרישות התקן הישראלי לטיח (ת"י 1920).

מקטין פחת ומאפשר חיסכון בכוח אדם.

מסופק לאתר בכמויות הנדרשות בהתאם להתקדמות העבודה בתכנון מלאי מבוקר ועל פי הזמנה.

מוכן, מהיר וקל לשימוש בכל השיטות המקובלות.

בעל חוזק גבוה והידבקות טובה לרקע.

הכורכרית מיוצרת תחת בקרה ופיקוח צמודים ומובא לאתר מוכן לשימוש.

בעת ההזמנה יש להגדיר את ייעוד החומר, שיטת האחסון, אופן היישום, מותר להוסיף לערבול, בהגיעו לאתר, מים באופן שיבטיח השגת רמת הדלילות הרצויה לבעל המקצוע. תוספת המים תהיה מבוקרת ולא תחרוג מהרשום בתעודת המשלוח.

כמות החומר המינימלית לאספקה באצוה אחת (ערבל) היא 2 מ"ק.

אין להוסיף לכורכרית חומרים אחרים נוספים. כל תוספת עלולה לפגוע בתכונותיו.

האחסון יתבצע באופן שימנע אבדן מים, ימנע חשיפת הטיח הטרי לאוויר החופשי, שיהיה מוגן מפני תוספת חומרים נוספים ובהתאם להוראות שנמסרו ע"י נציג "הנסון".

ביישום "כורכרית" יש להקפיד על הכנת הרקע, שכבת הרבצה, שכבה מיישרת, אשפרה.

לצורך קבלת פרטים נוספים והנחיות לגבי הזמנה, אחסון ושימוש נכון ב"כורכרית" מומלץ לעיין בגיליון הטכנולוגי של "הנסון" למוצר זה. כמו כן לפני תחילת העבודה בכל אתר ניתן להזמין (בתאום מראש) את נציג "הנסון" להדרכה ולמתן הוראות נוספות.

תכונות ונתונים טכניים

משקל מרחבי טרי (ק"ג/מ"ק)	1700 עד 1900
תכולת אויר (%)	10 עד 25
חוזק 35 יום (מגפ"ס)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ בלחיצה 8.0 מינ. ◦ בכפיפה 1.3 מינ. ◦ הידבקות ממוצע 0.4
התנגדות למעבר אדי מים (מ') ("שחרור אדים")	מקס. 2.0
מקדם ספיגות נימית (ק"ג למ"ר לשעה בחזקת חצי!) (אטימות)	מקס 1.0
הצטמקות חופשית (מ"מ/מ')	מקס 0.5
הצטמקות מרוסנת ("במבחן הטבעת")	ללא סדקים
רגישות לסדיקה פלסטית	אינו נסדק

הדחוסים של "הנסון" - שם דבר, זורם ולא נעצר

