



הנסון ישראל בע"מ

משרד ראשי

רחוב ז'בוטינסקי 5, רמת גן 5252006

ת.ד. 3540, רמת גן 5213604

טלפון: 03-5764242

פקס: 03-5759933

מוצרי תשתית וגמר

צמנטיט פנים

Cementit - Internal Use

תיאור: טיח מובא, מעוכב טר ("רטוב") קל ליישום, ידידותי ונוח למשתמש.

ייעוד: חיפוי קירות פנים ותקרות.

מאפייני התערובת: צמנט, חול, מוספים ותוספים מיוחדים.

יישום: באותם אמצעים, כלים ושיטות כפי שמקובל בטיח רגיל מיוצר באתר או בשיטות יישום מתועשות (התזה במכונה).

תכונות החומר הטרי: שומר על טריות ועבירות במשך 72 שעות בתנאי אחסון מתאימים, מסופק לאתר בערבילים ניידים בנפחים שונים על פי הזמנת הלקוח.

תכונות מכניות: חוזק גבוה, הידבקות ואטימות משופרת

תקנים ומפרטים רלוונטיים: ת"י 1920

ייצור הבטון מתבצע במפעלים המודרניים, המתקדמים והממוחשבים של "הנסון" תוך הקפדה על איכות וקידמה טכנולוגית.





הנסון ישראל בע"מ

משרד ראשי

רחוב ז'בוטינסקי 5, רמת גן 5252006

ת.ד. 3540, רמת גן 5213604

טלפון: 03-5764242

פקס: 03-5759933

מוצרי תשתית וגמר

צמנטיט פנים

Cementit - Internal Use

יתרונות	הוראות ודגשים
<p>פתרון מועדף להדבקת אריחים (פסיפס וקרמיקה), משפר את אטימות המבנה.</p> <p>מוצר מבוקר והומוגני, עומד בדרישות התקן הישראלי לטיח (ת"י 1920).</p> <p>חוסך בעלויות - מקטין פחת ומאפשר חיסכון בכוח אדם (ביחס לטיח רגיל).</p> <p>מסופק לאתר בכמויות הנדרשות בהתאם להתקדמות העבודה בתכנון מלאי מבוקר ועל פי הזמנה.</p> <p>ידידותי איכותי וקל לעיבוד - משפר השליטה בביצוע העבודה באתר.</p> <p>מוכן מהיר וקל לשימוש בכל השיטות המקובלות.</p> <p>בעל יתרון ניכר ביישום בהתזה במשאבות, ללא חשש להתקשות בצנרת או לסתימות במקרים של הפסקות עבודה קצרות.</p>	<p>הטיח מיוצר תחת בקרה ופיקוח צמודים ומובא לאתר מוכן לשימוש.</p> <p>אין לערבב בטיח הטרי חומרים נוספים. מותר להוסיף לערבול, בהגיעו לאתר, מים באופן שיבטיח השגת רמת הדלילות הרצויה.</p> <p>האחסון יתבצע באופן שימנע אבדן מים וחשיפת הטיח הטרי לאוויר החופשי.</p> <p>ביישום צמנטיט פנים באתר יש להקפיד על הכנת הרקע, שכבת הרבצה, שכבה מיישרת, אשפחה ושכבת גמר ("שליכט").</p> <p>לצורך קבלת פרטים נוספים והנחיות לגבי הזמנה, אחסון ושימוש נכון בצמנטיט חוץ לחיפויים קשיחים מומלץ לעיין בגליון הטנולוגי של "הנסון" למוצר זה. כמו כן, לפני תחילת העבודה בכל אתר ניתן להזמין (בתאום מראש) את נציג "הנסון" להדרכה ולמתן הנחיות נוספות.</p>

תכונות ונתונים טכניים

תיאור	תכונות ומאפיינים
1650 עד 1800	משקל מרחבי טרי (ק"ג/מ"ק)
15 עד 25	תכולת אויר (%)
מינ. 10.0	חוזק 35 יום (מגפ"ס) • בלחיצה
מינ. 2.0	• בכפיפה
ממוצע 0.5	• הידבקות אריחים
מקס. 2.0	(התנגדות למעבר אדי מים (מ'), (שחזור אדים))
מקס. 1.0	מקדם ספיגות נימית (ק"ג למ"ר לשעה) (2/1) ("אטימות")

הצטמקות חופשית (מ"מ/מ') מקס. 0.5

הצטמקות מרוסנת ("במבחן הטבעת") ללא סדקים

רגישות לסדיקה פלסטית אינו נסדק

צמנטיט פנים, לאלה שמבינים