



הנסון ישראל בע"מ

משרד ראשי

רחוב ז'בוטינסקי 5, רמת גן 5252006

ת.ד. 3540, רמת גן 5213604

טלפון: 03-5764242

פקס: 03-5759933

## מוצרי תשתית וגמר

צמנטיט פנים 10

Cementit - Internal Use 10

**תיאור:** טיח מובא, מעוכב טר ("רטוב") קל ליישום, ידידותי ונוח למשתמש.  
**ייעוד:** חיפוי כשכבה מיישרת של קירות פנים עשויים מבלוקי "איטונג" בעובי של 10 מ"מ ללא צורך בשכבת הרבצה. מתאים לשאיבה לגובה רב (מעל 10 קומות).  
**מאפייני התערובת:** צמנט, חול, מוספים ותוספים מיוחדים.  
**יישום:** באותם אמצעים, כלים ושיטות כפי שמקובל בטיח רגיל מיוצר באתר או בשיטות יישום מתועשות (התזה במכונה).  
**תכונות החומר הטרי:** שומר על טריות ועבירות במשך 72 שעות בתנאי אחסון מתאימים, מסופק לאתר בערבליים ניידים בנפחים שונים על פי הזמנת הלקוח.  
**תכונות מכניות:** חוזק גבוה, הידבקות ואטימות משופרת  
**תקנים ומפרטים רלוונטיים:** ת"י 1920

**ייצור הבטון מתבצע במפעלים המודרניים, המתקדמים והממוחשבים של "הנסון" תוך הקפדה על איכות וקידמה טכנולוגית.**



צמנטיט פנים, לאלה שמבינים



הנסון ישראל בע"מ

משרד ראשי

רחוב ז'בוטינסקי 5, רמת גן 5252006

ת.ד. 3540, רמת גן 5213604

טלפון: 03-5764242

פקס: 03-5759933

## מוצרי תשתית וגמר

### צמנטיט פנים 10 Cementit - Internal Use 10

#### הוראות ודגשים

הטיח מיוצר תחת בקרה ופיקוח צמודים ומובא לאתר מוכן לשימוש.  
בעת ההזמנה יש להגדיר את "עוד החומר, שיטת האחסון ואופן היישום.  
כמות החומר המינימלית לאספקה באצוזה אחת (ערבל) היא 2 מ"ק.  
מותר להוסיף לערבל בהגיעו לאתר מים, באופן שיבטיח השגת רמת הדלילות הרצויה לבעל המקצוע ובתנאי שכמות המים אינה חורגת מהרשום בתעודת המשלוח.  
אין להוסיף לטיח הטרי חומרים אחרים נוספים. כל תוספת עלולה לפגוע בתכונותיו.  
אחסון הטיח הטרי יתבצע באופן שימנע אבדן מים וחשיפה לאוויר החופשי, כמו כן הוא יהיה מוגן מפני תוספת חומרים נוספים. האחסון יתבצע בהתאם להוראות שנמסרו ע"י נציג "הנסון".  
ביישום "צמנטיט פנים 10" באתר יש להקפיד על: הכנת הרקע, שכבת הרבצה, שכבה מיישרת, אשפרה ושכבת גמר בהתאם לת"י 1920 חלק 2.  
לצורך קבלת פרטים נוספים והנחיות לגבי הזמנה, אחסון ושימוש נכון בצמנטיט פנים 10 מומלץ לעיין בגליון הטכנולוגי של "הנסון" למוצר זה. כמו כן, לפני תחילת העבודה בכל אתר ניתן להזמין (בתאום מראש) את נציג "הנסון" להדרכה ולמתן הנחיות נוספות.

#### יתרונות

פתרון מועדף להדבקת אריחים (פסיפס וקרמיקה), משפר את אטימות המבנה.  
מוצר מבוקר והומוגני, עומד בדרישות התקן הישראלי לטיח (ת"י 1920).  
חוסך בעלויות - מקטין פחת ומאפשר חיסכון בכוח אדם (ביחס לטיח רגיל).  
מסופק לאתר בכמויות הנדרשות בהתאם להתקדמות העבודה בתכנון מלאי מבוקר ועל פי הזמנה.  
ידידותי איכותי וקל לעיבוד - משפר השליטה בביצוע העבודה באתר.  
מוכן, מהיר וקל לשימוש בכל השיטות המקובלות.  
בעל יתרון ניכר ביישום בהתזה במשאבות, ללא חשש להתקשות בצנרת או לסתימות במקרים של הפסקות עבודה קצרות.  
מתאים ביותר ליישום על פני מעטפת קירות פנים מבלוקי "איטונג" בעובי של 10 מ"מ ללא צורך בשכבת הרבצה מתאים לשאיבה לקומות גבוהות.

#### תכונות ונתונים טכניים

תיאור	תכונות ומאפיינים
1650 עד 1800	משקל מרחבי טרי (ק"ג/מ"ק)
15 עד 25	תכולת אויר (%)

4.0 מינ.	חוזק 35 יום (מגפ"ס) • בלחיצה
1.2 מינ.	• בכפיפה
0.15 ממוצע	• הידבקות אריחים
0.5 מקס.	היתונות למעבר (מ"מ), (ישחזור אריחים)
1.0 מקס.	מקדם ספיגות נימית (ק"ג למ"ר לשעה <sup>2/1</sup> ) ("אטימות")
0.5 מקס.	הצטמקות חופשית (מ"מ/מ')
ללא סדקים	הצטמקות מרוסנת ("במבחן הטבעת")
אינו נסדק	רגישות לסדיקה פלסטית

צמנטיט פנים, לאלה שמבינים