

הנסון (ישראל) בע"מ

משרד ראשי

רח' זבוטינסקי 5, רמת גן 5252006

ת.ד. 3540, רמת גן 5213604

טלפון: 03-5764242

פקסימיליה: 03-5759933

מדה סיב

תשתית לריצוף מהיר, מדויק ואיכותי למשטחים



- **תיאור: "מדה סיב"** הינה תערובת מדה בעלת חוזק גבוה, משורינת בסיבים סינתטיים קשיחים ארוכים ו/או גמישים, בעלי מידת אורך משתנה בהתאם ליעוד, המיועדת ליצירת משטחים מפולסים כתשתית לריצוף.
- תערובת **"מדה סיב"** מתאימה לשימושים רבים: רצפות בבתי מגורים, מבני ציבור וכד'.
- תערובת **"מדה סיב"** פותחה במעבדות חב' "הנסון" (ישראל) בע"מ והיא מכילה צמנט, חומר מליטה מיוחדים, אגרגטים, סיבים סינתטיים קשיחים ו/או גמישים באורכים שונים ומוספים כימיים.
- תערובת **"מדה סיב"** מיוצרת במפעלים ייעודיים של "הנסון" תוך שימת דגש מיוחדת על בקרה צמודה להבטחת איכות המוצר המסופק.
- **יתרונות:**
 1. מאפשרת יישום מהיר בשיטות המקובלות, ללא צורך במיכון מיוחד.
 2. מתקבל משטח מפולס (ללא גלים).
 3. המוצר הומוגני ומסונן.
 4. מתאימה לדרישות התקנים הישראליים (ת"י 1555, ת"י 5566).
 5. בעלת חוזק גבוה.
 6. מכילה סיבים באורכים שונים.



מדה סיב, מוצר קל, פתרון יוצא מן הכלל !!!



הנסון (ישראל) בע"מ
משרד ראשי
רח' זבוטינסקי 5, רמת גן 5252006
ת.ד. 3540, רמת גן 5213604
טלפון: 03-5764242
פקסימיליה: 03-5759933

מדה סיב

תשתית לריצוף מהיר, מדויק ואיכותי למשטחים



הוראות ודגשים בשימוש ביישום:

- "מדה סיב" הינו מוצר מוכן לשימוש ואין לערבב בו כל חומר שהוא, כל תוספת עלולה לפגום בתכונותיו.
- המוצר "מדה סיב" מסופק לאתר לפי הזמנה בערבלי בטון ניידים בנפחים שונים ובהתאם להתקדמות העבודה.
- ניתן לשאוב את ה"מדה סיב" לקומה בה נדרש החומר.

יישום:

- יתבצע בהתאם ליעוד הרצפה וע"פ התקנים הרלוונטיים.
- לאחר הכנת התשתית, יש ליישם את ה"מדה סיב" בשפיכה באופן רציף על כל פני המשטח עד לעובי הרצוי (אין

לעבור את הגובה המכסימלי).

- פילוס החומר יתבצע בעזרת סרגל אלומיניום תוך יצירת גלים בחומר ה"מדה סיב" הטרי.
- ניתן לדרוך על פני החומר הקשוי כעבור כ-20 שעות ממועד גמר יישומו.
- ניתן לבצע את החיפוי (הריצוף) 14 ימים לאחר יישום ה"מדה סיב".

אשפיה:

- האשפיה הרצויה היא באמצעות הרטבה במים של פני המשטח החל מ-12 שעות לאחר יישום החומר, במשך ארבע ימים לפחות. בנוסף, בתנאי מזג אוויר חמים יש להגן על שכבת ה"מדה סיב" מפני התייבשות מהירה.

נתונים טכניים

יכולת זרימה	החומר הטרי זורם בקלות ומתפלס ע"י יצירת גלים בחומר.
יישום	מהיר וקל.
טמפ' יישום	10-30 מעלות צלסיוס.
משקל מרחבי רטוב ("טרי")	2,150-2,250 ק"ג/מ"ק.
משקל מרחבי יבש ("קשוי")	2,050-2,150 ק"ג/מ"ק.
חוזק לחיצה בגיל 56 ימים	20-40 מגפ"ס בממוצע (ע"פ דרישה).
סיבים באורך 40-50 מ"מ	(ע"פ דרישה).
סיבים באורך 6-38 מ"מ	(ע"פ דרישה).
עובי שכבה מינימלית	5 ס"מ.



■ כל הנתונים שלעיל הם פרי ניסיונו ובהתאם לבדיקות שנעשו במעבדת "הנסון". אנו אחראים לאיכות החומר בכפוף ליישום נכון ולתנאי מכירה ואספקה, כפי שמפורטים בהצעה לאספקת "מוצרי בטון" או "מוצרי דקים" או "מוצרי תשתית וגמר".

לפרטים נוספים, הזמנות והדרכה מקצועית, יש לפנות למחלקה מוצרי תשתית וגמר. טלפון: 03-5392111.

■ הערה: במידה וחוזק פני החומר אינו מתאים ליישום הדרוש, יש לחזק אותו ע"י חומר מקשה (סילר) או חומר מתאים אחר המוכר כמתאים לשכבות צמנטיות.

דגשים והערות:

- במידת הצורך יש להסיר את הקרום העליון שנוצר על פני ה"מדה סיב" לאחר התקשותו ולטאטא את האבק שנוצר.
- מודגש בזה שלחב' "הנסון" אין אחריות להתפתחות סדקים בחומר ו/או להינתקות שלו מהתשתית ו/או להתקלפות.



מדה סיב, מוצר קל, פתרון יוצא מן הכלל !!!