

הנסון (ישראל) בע"מ
משרד הראשי
רחוב צ'בוטינסקי 5, רמת גן 52520
תל אביב, 61211
טלפון: 03-5764242
fax: 03-5759933

בטון מובה

מוצר מס' 2
א'



בטון "דחוס" Mayco Flow Concrete

- **תיאור:** בטון מובה בדרגות חזקן ב-20 עד ב-50 ובדרגות סומך S6 עד S8 בעל רמת עיבודות גבוהה ביותר ותכונות זרימה משופרות.
"דחוס" – אגרטט מירבי 14 מ"מ ("עדש").
"סופר דחוס" – אגרטט מירבי 9.5 מ"מ ("לא עדש").
- **יעוד:** שימושים מבניים רגילים בתנאי יציקה מיוחדים (מגבילות ציפוי, ציפויות זיון, אלמנטים דקי דוף, תקרות כריך) או יציקות במשאבות קטנות קוטר ("מייקו") וקוי צינורות ארוכים.
- **شيخמה:** בשפיכה ישירה, במשאבה, במשאבות מייקו ובקווים צינורות ארוכים.
- **שימוש:** נדרש הקפה על סומך מתאים לתנאי השאייה ומידות האלמנט (בתנאי יציקה קשים וחוסר אפשרות לירוטו מכני מומלץ להשתמש ב"סופר דחוס").
יש לשים דגש על התאמת התבניות לחץ הבטון הטרי.
- **תקנים ומפרטים רלוונטיים:** ת"י 466 חלק 1, ת"י 26, ת"י 118, ת"י 601 והפרט הכללי לעבודות בניין, פרק 02.
דיקוק המינון ובקורת חומריו הגלם מובטחים באמצעות ייצור הבטון במפעלים המודרניים, המתקדמיים והמכומחבים של "הנסון" תוך הקפה על איכות וקדמה טכנולוגית.



כל הזכויות שמורות להנסון (ישראל) בע"מ

אחריות הנסון (ישראל) בע"מ היא לאיכות החומר המסופק בלבד ובכפוף ליישום נכון ולתנאי המכורה והאספקה כמפורט בהצעות לאספקת חומרים של הנסון (ישראל) בע"מ

לפרטים נוספים והדרכה מקצועית, ניתן לפנות
לענף טכנולוגיה.

טלפון: 03-5392111
email: israel.tec@hansonplc.com

משאבות מייקו ביציקה

הדchosים של "הנסון" – שם דבר, זורם ולא נעצר

בטון מובה



בטון "דחוס" Mayco Flow Concrete

מוצר מס' 2
ב'

סיכום, תכונות וייעודים

תכונות ומאפיינים	ב-50	ב-40	ב-30	ב-20
חזקות בגיל 28 ימים (מיג. מג'ס)	53.0 דגם בודדת 47.0	43.0 דגם בודדת 37.0	33.0 דגם בודדת 27.0	23.0 דגם בודדת 17.0
ייעודים עיקריים	• ציקות בתנאי גישות קשים תוך שימוש במשאבות קוטר המופעלות בדוחיסה ("מייקו") ובקיים צינורות ארוכים • ציקת רכבי מבנה דקן דחון ורך פתוח יציקה צוין • ציקת רכבי מבנה אובייס צפוי צוין • שירות תקנות כיריך בעלות ملي בלבוקים וארגזי פוליסטיין מוקצת ("קלקר") • ציקת בתנאים של מגבלות ציפוי בטון • השגת פין בטון ברמת גיורא חלקה • גימור מחוספס ומסורך			
ספר ועובדות	S6 – S8, יצוק ובעל תכונות זרימה משופרות			
גודל ארגנט מירבי	"דחוס" – 14 מ"מ ("עדש") "סופר דחוס" – 9.5 מ"מ ("לא עדש")			
שיטת ציפוי	רטוט מכני קל (פנימי או חיצוני) או ציפוי יידי			



פרויקט משאבת מייקו



פרויקט בטון למשאבת מייקו

הוראות ודגשימים:

- הבטון מיוצר בתנאי בקרה טובים בהתאם לדרישות התקנים הישראליים.
- הבטון נועד להובלה ופריקה תוך 90 דקות אלא אם סוכם מראש פרק זמן אחר.
- יש להגדיר מראש מהו חלק המבנה הנזק ומהו קצב היציקה הרצוי (למשאבות מייקו קצב שאיבאה איטי).
- ניתן לקבל בטון דחוס כמוצר "משולב" עם בטון משופר אטימיות, בטון משופר החלקה, בטון מפוצחה התכונות ובתוספת סיבים.
- פירוט ודגשימים נוספים ראה בಗילון הטכנולוגי של מוצר זה.

הדchosים של "הנסון" – שם דבר, זורם ולא נעצר

הנסון (ישראל) בע"מ
משרד הראשי
רחוב ז'בוטינסקי 5, רמת גן 52520
ת.ד. 21137, תל אביב 61211
טלפון: 03-5764242
fax: 03-5759933

בטון מובה

מצר מס' 2



בטון "דחוס" Mayco Flow Concrete גילון טכנולוגי (עמ' 1 מתוך 2)

הוראות ודגשים בהזמנה, בשימוש וביצוע:

1. הזמנת הבטון

- א. בנוסף לפרטים הרגילים יוגדרו גם: "יעוד הבטון, שיטת ההובלה (משאבת מייקן או אחר), אורך צנרת השאיבה, קצב אספקה רצוי, משך המתנה משוער לכל ערבל, בעיות גישה ותמרון באתר.
- ב. במידת הצורך תכלול הזמנה דרישת מושלב של בטון דחוס עם בטון משופר אטימות, משופר החלקה, בלתי מתכווץ או בטון מסוריין בסיבים.
- ג. במקרה שקייםות דרישות נוספות יש להגדירן מראש.

2. מזג אוויר ותנאי סביבה

- א. יציקות בתנאי מזג אוויר שרבי קיצוני או בתנאי מזג אוויר חורפי סוער במיוחד, מחייבת תשומת לב והתארגנות מתאימה, כפוף לסיקום מריאש בין מנהל הפרויקט לבין נציג חברת "הנסון".
- ב. בתקופת החורף יש להתארגן עוד לפני היציקה עם אמצעי הגנה נגד מי גשםים.
- ג. ביציקות לילה יש להכין מריאש אמצעי תאורה ובטיחות מתאימים.

3. קבלת הבטון באתר

- א. זיהוי הבטון – באמצעות תעודה משלוח ע"י נציג המזמין (מנהל העבודה וכד'), חובה לפני תחילת הפרויקט.
- ב. השלמת ערבול – במשך 3 דקות לפחות במהירות סיבוב גבואה.
- ג. בהמתנה לפיקוח – ערבול רצוף במהירות סיבוב גבואה.
- ד. משך המתנה – משך ההובלה, המתנה והפרקזה מותאמים לפרק זמן של 50 דקות מרגע העמסת הבטון בפועל. סטייה מפרק זמן זה תתאפשר עד +/- 5% תיאום טכנולוגי מריאש עם נציגנו.
- ה. יש לבחון את הסומך בטבעת עין לפני תחילת הפרויקט, סומך בטון מותאים הינו קרייטי בטון דחוס.
- ו. אישור קבלה – יבוצע באמצעות חתימה של נציג מושה מטעם הלקוח ע"ג תעודה המשלו.

כל הזכויות שמורות להנסון (ישראל) בע"מ
האמור בגילון סכנולי זה לא לגרוע או
להחמיר מכל מפרט ו/או תקן / או הוראות
מתוכן / או הוראות מחייבות אחרות.

אחריות הנסון (ישראל) בע"מ היא לאיכות החומר המסופק בלבד ובכפוף ליישום נכון ולתנאי המכירה והאספקה כמפורט בהצעות
לאספקת חומרים של הנסון (ישראל) בע"מ

לפרטים נוספים וודרכה מקצועית, ניתן לפנות
לענדי טכנולוגה,
טלפון: 03-5392111
israel.tec@hansonplc.com

הדchosים של "הנסון" – שם דבר, זורם ולא נעצר



בטון מובה

בטון "דחוס"

Mayco Flow Concrete

גילוון טכנולוגי (עמ' 2 מtower 2)

4. שימוש ויישום

- א. תכנון היציקה – יש לתוכנן מראש את כיוון התקדמות היציקה, נקודות שפיקת הבטון, שיטת הריטוט, מספר אמצעי הריטוט, מספר פעילים ומיקומם.
- ב. יש להניח את צנרת המשאבה באופן שימנע סתיימות או היפרדות בבטון. אין לאפשר זווית חדות, שינוי קווטר וכן.
- ג. לפני תחילת יציקה בטון דחוס במשאבות קטנות קווטר ("מייקן") יש "לשמן" את הצנרת בתערובת מלט-צמנט מתאימה להקטנת חיכוך.
- ד. יש לווסת את קצב השאייה במשאבות קטנות קווטר ובקווי צינורות כך שזרימת הבטון תהיה רצופה ולא הפסכות ממושכות העולות לגרום לסתימות. תפעול סתיימות חייב להיותiesel ומהיר.
- ה. ביציקת חלק מבנה אנכיים (קירות, קורות גבוחות וכו') יש להבטיח זרימה ללא הפרעה של הבטון עד לתחזית התבנית תוך יציקה בשכבות אופקיות בגובה של עד 60 ס"מ כל אחת ותוך ציפוי רצוף של הבטון באופן שיבטיח בין השכבות. שיטת הריטוט תבטיח סילוק כיisy אויר ובועות כלפי מעלה ולא כלפי פנים התבניות.
- ו. שימוש – שפיקת הבטון תבוצע באופן שימנע סגgregation או נתזים כתוצאה מפגיעה זרם הבטון בברזל ההין ו/או בתבניות.
- ז. כיסוי הברזל – יש להקפיד על כיסוי ברזל ההין בשכבת בטון בהתאם לתקנים.
- ח. טפסנות – ביציקות בטון דחוס נדרשת תשומת לב מיוחדת לאותיות התבניות ועמידתן בעומק לחץ הבטון.
- ט. פירוק הטפסנות – פירוק הטפסנות יבוצע רק במועד ובחזק שנקבע ע"י המתכנן.
- י. במקרים בהם נדרש פירוק מבנים מהיר ניתן להשתמש בבטון מהיר התחזקות משפחת מוצר "הנסון" שהינו מוצר ייעודי למטרה זו (ראה דף מידע וגילוון טכני של מוצר זה).
- יא. אשפירה ראשונית – יש להתחיל באשפירה מיד עם גמר החלקת פני הבטון ויישורו, במקומות בהם אשפירה במים אינה אפשרית, יש לכטוט את פני הבטון הטרוייצוקים בשכבה אטומה מתאימה שתוכננה מראש (יריעות, תחליב אשפירה וכו').
- יב. אשפירה מאוחרת – האשפירה תימשך 7 ימים. יש לתוכנן את אמצעי האשפירה מראש. האשפירה תבוצע באמצעות השיטות המקובלות כמפורט להלן, כפוף לצורכי, לאמצעים ולהוראות המתכנן:
 - אשפירה באמצעות הרטבה במים בתדיורות ובאופן שיבטיחו שמירת לחות הבטון.
 - כיסוי בוריעות אטומות של פני הבטון שהוורו קודם לכן תוך הבטחת מניעת התאיידות.
 - שימוש בתחליב אשפירה (Curing Compound) – כפוף לאישור המתכנן.

הדchosים של "הנסון" – שם דבר, זורם ולא נעצר