

הנסון (ישראל) בע"מ
משרד הראשי
רחוב צ'בוטינסקי 5, רמת גן 52520
תל אביב, 61211
טלפון: 03-5764242
fax: 03-5759933

בטון מובא

מוצר מס' 10
א'

בטון "משופר החלקה" Flooring Improved Concrete



- **תיאור:** בטון מובא מסווג ב-30 עד ב-50 לגימור בהחלקת הליקופטר.
 - **יעוד:** רצפות ומשטחים אופקיים ומשופעים.
 - **מרכיבי התערובת:** צמנט, אגרגטים, מוסףים ותוספים. עפ"י הזמנה מיוחדת-סיבים, פיגמנטים וחומרי שחיקה.
 - **שימשה:** בשפיכה ישירה, באמצעות כלי מעביר ("סל מנוף") או באמצעות משאבה.
 - **ישום:** ציפוי ועיבוד באמצעות מרטטים רגילים, החלקה – באמצעות הליקופטר.
 - **תקנים ומפרטים רלוונטיים:** ת"י 466 חלק 1, ת"י 26, ת"י 118, ת"י 501 המפרט הכללי לעבודות בניין פרקים 02, 50.
- "עיצוב הבטון מתבצע במפעלים המודרניים, המתקדמיים הממוחשבים של חב' "הנסון" תוך הקפדה על איכות וקדמה טכנולוגית."**



כל הזכויות שמורות להנסון (ישראל) בע"מ

אחריות הנסון (ישראל) בע"מ היא לאיכות החומר המסופק בלבד ובכפוף ליישום נכון ולתנאי המכורה והאספקה כמפורט בהצעות לאספקת חומרים של הנסון (ישראל) בע"מ

לפרטים נוספים והדרישה מוקצתנית, ניתן לפנות
לענף טכנולוגיה.

טלפון: 03-5392111
email: israel.tec@hansonplc.com

החלקה הליקופטר ("מחליק סיבובי").

משופר החלקה – התכליות

בטון מזובא



בטון "משופר החלקה" Flooring Improved Concrete

מוצר מס' 10
ב'

סיוג, תכונות ויעודים

תכונות ומאפיינים	ב-30	ב-40	ב-50
חזק בגיל 28 ימים (מיג. מג"ס): דוגמה בודדת 27.0 מכויע 37.0 דוגמה בודדת 47.0	33.0 דוגמה בודדת 27.0 מכויע 43.0 דוגמה בודדת 37.0	43.0 דוגמה בודדת 37.0	53.0 דוגמה בודדת 47.0
יתרונות • עמידה נוחה לשירות, פילוס ועיבוד להחלקה • חיסכון בזמן – חוכר עד 50% בזמן המסתנה להחלקה (הבטון מסמיך זמן קצר לאחר גמר עיבודו) • החלקה קלה ומהירה בהליךופטר • פני הבטון הקשי ישרים וחלקיים באופן מיוחד			
"יעודים עיקריים" • ציפוי תעשייתי • משטחי חנייה • יצוקות השלהמה ("טופינג") מעל תקרות חלולות דרכוכות ("לוח"דים") • תשתיית קונסטרוקטיבית להדבקת ריצוף או שטיחים • גימור חלק של משטחים	S6 עד S5		
דרוג סומך גודל אגרגט מרבי ושיטת שימוש 19 מ"מ (פוליה) – משאבה / שפיכה ישירה 14 מ"מ (לא פוליה) – משאבה / שפיכה ישירה 9.5 מ"מ ("סומסום") – משאבת "מייקן"			



הכנת משטח העבודה לפני עליית החליקופטר

- פירוט ודגשים נוספים ראה
בגליון הטכנולוגי של מוצר זה.

- הוראות וdagשים
 - הבטון מיוצר בתנאי בקרה טוביים בהתאם לדרישות התקנים הישראליים ת"י 118 ות"י 601 ובהתאם למערכת ההסמכתה של מכון התקנים הישראלי.
 - הבטון נענד להובלה ופריקה תוך 90 דקות, אלא אם כן סוכם אחרת מראש.
 - הבטון רגיש להמתנות ממושכות.
 - נדרש הקפדה על שמירת סומך הבטון המתאים, יציקת בטון דليل מהנדרש עלולה לגרום לעיכוב ניכר במועד ביצוע החלקה בהליךופטר.

משופר החלקה – התכליות

בטון מובא

מוצר מס' 10



בטון "משופר החלקה" Flooring Improved Concrete גילוון טכנולוגי (עמ' 1 מתוך 3)

הוראות ודגשים בהזמנה, בשימוש וביצוע:

1. הזמנת הבטון

- א. בעת הזמנת הבטון יש להגדיר בנוסף לפרטים הרגילים גם:
 - סומר בטון נדרש.
 - דרישות עבידות: תערובת משאבה/רגיל/לא פוליה/דחוס.
 - גודל אגרטט מירבי נדרש.
 - קצב אספקה רצוי.
 - תוספות: סיבים, פיגמנטים וכו'.
- ב. במידה והבטון הינו גם עמיד שחיקה יש לפעול עפ"י האמור בגילוון טכנולוגי לבטון עמיד שחיקה.
- ג. במידה ונדרשת תוספת סיבים, מומלץ לעיין בגילוון הטכנולוגי של בטון סיבים.

2. מזג אויר ותנאי סביבה

- א. יציקות בתנאי מזג אוויר שרכי קיצוני או יציקות בתנאי מזג אוויר חורפי סוער במילוי, מחייבת תשומת לב והתרגנות מתאימה, כפוף לסיכון מראש בין ניהול הפרויקט לבין נציג חב' "הנסון".
- ב. בתקופת החורף יש להתארגן עוד לפני יציקת עם אמצעי הגנה נגד מי גשםים. אין לצקת בטון משופר החלקה למשטחים חיצוניים בתנאי גשם.
- ג. ביציקות לילה ו/או במקומות בהם עבודות ההחלקה גולשות לשעות החשיכה יש להזכיר מראש אמצעי תאורה ובתיות מתאימים.

3. קבלת הבטון באתר

- א. זיהוי הבטון – באמצעות תעודה משלוח ע"י נציג המזמין (מנהל העבודה וכו'), חובה לפני תחילת הפרויקט. במקרים של עבודה ב-2 שכבות (שכבה תחתונה רגילה ושכבה משופרת החלקה עליונה) נדרש זיהירות יתרה כיון שמדובר ב-2 סוג בטון שונים המסופקים לאתר בו זמןית.
- ב. השלמת ערבול – במשך 3 דקות לפחות, במהלך סיבוב גבולה.
- ג. בהמתנה לפרקיה – ערבול רצוף במהלך סיבוב נמוכה.
- ד. משך המתנה – יש להימנע מהמתנה ממושכות ובכל מקרה, אין לחזור מטעו 90 הדקות מרגע העמסת הבטון במפעל, אלא אם הדבר תואם מראש עם מנהל המפעל, והרכבת התערובת בהתאם לכך. במידה ועובדים בשתי שכבות כאמור בסעיף א' יש להתאים את נפח הבטון המוזמן, בעיקר בשכבה ההחלקה, לקצב היציקה והחלקה בפועל ובמידת הצורך להזמין משלוחי בטון "ሞקטנים".
- ה. תוספת מרכיבים באתר – תוספת סיבים או פיגמנטים ע"י הקובלן באתר תבצע אך ורק בהתאם מראש עם מפעל הבטון. במקרים כאלה נדרש השלמת ערבול למפורט בסעיף ב', שלאיל (יש להקפיד על בטיחות העובדים בעת הוספת החומרים לערבול).

כל הזכויות שמורות להנסון (ישראל) בע"מ

האמור בגילוון טכנולוגי זה לא לגרוע או להחמיר מכל מפרוט ו/או תקון ו/או הוראות מתבן ו/או הוראות מחיבות אחרות.

אחריות הנסון (ישראל) בע"מ היא לא לائقת החומר המסופק בלבד ובכפוף ליישום נכון ולתנאי המכירה והאספקה כמפורט בהצעות לאספקת חומרים של הנסון (ישראל) בע"מ

לפרטים נוספים וודרכה מתקיימת, ניתן לפנות
לענדי טכנולוגיות.
טלפון: 03-5392111
israel.tec@hansonplc.com

משופר החלקה – התכליית



בטון מובא

בטון "משופר החלקה"

Flooring Improved Concrete

גילון טכנולוגי (עמ' 2 מתוך 3)

- ז. יש לבחון את סומר הבטון בטבעת עין לפני תחילת פריקתו. יציקת בטון דليل מהנדרש עלולה לדחות את מועד ההחלקה ולפגום במרקם פני הבטון.
- ז. אישור קבלה – יבוצע באמצעות חתימה של נציג מורשה מטעם הלוקוח ע"ג תעודת משלו.

4. שימוש ויישום

- א. שימוש בבטון משופר החלקה מחייב תכנון מפורט של מהלך הייציקה, נקודות פריקת בטון, כיוון התקדמות, מספר פועלים ושיטות הציופו.
- ב. יש להתארגן עם מספר מרטפים מספיק כולל אמצע ריטוט רזרביים למקורה של תקללה.
- ג. יש לוודא שצורות ההחלקה וצדד החלקה תקין, זמינים לאתר כבר בתחלת הייציקה.
- ד. שיממת הבטון תתבצע בשכבה אחת ברצף או בשתי שכבות (שכבת בטון "רגילה" ושכבת בטון להחלקה) ובכיוון מוגדר. לשם קביעת גובה פני הבטון יש להתקין "סרגלי סימון".
- מרטט מחת מיכני בתנאים אנכיים מעלה – מטה. השכבה הראשונה תישם לעובי המתוכנן שלא בכיוון מוגדר ומספר דקotas לאחר גמר ציופה ויישורה (אין צורך לעבד את פניה יתר על המידה) תישם השכבה העליונה, שכבת ההחלקה. עובי שכבת ההחלקה לא יקטן בשום מקרה מ-5 ס"מ. יציקה בשתי שכבות מחייבת אישור המתכנן.
- ה. לאחר גמר הציופו יש להמתין כ-10 עד 15 דקות ורק לאחר מכן לבצע יישור ועיבוד של פני הבטון.
- ו. לאחר סילוק סרגלי הסימון יש לחזור ולملא את חורשי הבטון ברוחחים הנוצרים לחזור ולבצע ציופו מיכני, עיבוד והחלקה באזוריים אלה.
- ז. לאחר שיממת הבטון וציופו יש לשמר על פני השטח לחימם באמצעות כיסוי ביריעת פוליאתילן למניעת התפתחות סדקים פלסטיים, עד מועד תחילת ההחלקה.
- ח. במידה ומפתחים סדקים פלסטיים על פני השטח של הבטון התרי, יש לחזור ולבצע ריטוט מקומי לסגירת הסדקים, ליישר את פני השטח ולכטוט מחדש ביריעות הפוליאתילן.
- ט. ההחלקה במלחיק סיובוי ("הליקופטר") תתחיל במועד המתאים לכך על פי ניסיונו של בעל המלאכה. אם בתחלת התהיליך מתברר שפני הבטון עדין לא מסוגלים לקבל את מאפייני ההחלקה הוא יופסק לפרק זמן קצר ולאחר מכן יחודש.
- י. סילוק ירידות הכביש יבוצע בכל ערך וرك באזורי הפעולה של הליקופטר.
- זא. פועלות ההחלקה חייבת להיות שיטתיות ואחדיה תוך מניעת בליטות, שקערויות או גלים. איחור במועד ההחלקה עלול לגרום לפגמים, להתקלפויות, ולמרקם לא אחיד של פני הבטון הקשווים.

משופר החלקה – התכליית




בטון מובא

בטון "משופר החלקה"

Flooring Improved Concrete

גילוון טכנולוגי (עמ' 3 מתוך 3)

- יב. בмедиיה ותערובת הבטון מכילה סיבים תותבכע פועלות ההחלקה באופן שיבטיח החדרת הסיבים אל מתחת פני הבטון.
- יג. מיד לאחר גמר ההחלקה יש להרטיב את פני הבטון באופן שימנע התיבשותו במשך 7 ימים. ניתן לכסות את פני הבטון ביריעות פוליאטילן או יריעות אسفירה גיאוטקניות מתאימות, מיד לאחר הרטבתם במים באופן שיבטיח את שמירת פני הבטון רטובים. שימוש בתחליב אسفירה (Curing Compound) – אך ורק באישור המתכנן.
- יד. ניסור תפירים יבוצע בהתאם להנחיות המתכנן (מקום, מועד ואופן מילוי) ובכל מקרה לא יותר מ-24 שעות ממועד גמר היציקה.
- טו. אם יש צורך לנוע על פני הרצפה לפני סיום תקופת האسفירה יבוצע הדבר רק בתנאים הבאים:
 - בוצע ניסור תפירים.
 - חלפו ימים ממועד היציקה.
 - הבטון הגיע לחזק שהוגדר מראש על ידי המתכנן.
 - מוגנתה הגנה לרצפה מפני פגיעות מיכניות.
 - מוגנת המשך הרטבת הרצפה.



ציהקה בשיטת השכבה האחתidea



ציהקה בשיטת השכבה האחתidea

משופר החלקה – התכליות