



הנסון ישראל בע"מ

משרד ראשי

רחוב ז'בוטינסקי 5, רמת גן 5252006

ת.ד. 3540, רמת גן 5213604

טלפון: 03-5764242

פקס: 03-5759933

## בטון מובא

### בטון משופר החלקה Flooring Improved Concrete

- **תיאור:** בטון מובא מסוג ב-30 עד ב-50 לגימור בהחלקת הליקופטר.
- **ייעוד:** רצפות ומשטחים אופקיים משופעים.
- **שימה:** בשפיכה ישירה, באמצעות כלי מעביר (סל מנוף) או באמצעות משאבה.
- **יישום:** ציפוף ועיבוד באמצעות מרטטים רגילים, החלקה – באמצעות הליקופטר.
- **תקנים ומפרטים רלוונטיים:** ת"י 466 חלק 1, ת"י 26, ת"י 118, ת"י 601 והמפרט הכללי לעבודות בניין, פרקים 02, 50

**ייצור הבטון מתבצע במפעלים המודרניים, המתקדמים והממוחשבים של "הנסון" תוך הקפדה על איכות וקידמה טכנולוגית.**



משופר החלקה - התכלית



הנסון ישראל בע"מ

משרד ראשי

רחוב ז'בוטינסקי 5, רמת גן 5252006

ת.ד. 3540, רמת גן 5213604

טלפון: 03-5764242

פקס: 03-5759933

# בטון מובא

## בטון משופר החלקה Flooring Improved Concrete

### סיווג תכונות וייעודים

תכונות ומאפיינים	ב-30	ב-40	ב-50
חוזק בגיל 28 יום (מינ. מגפ"ס)	ממוצע 33.0 דוגמה בודדת 27.0	ממוצע 43.0 דוגמה בודדת 37.0	ממוצע 53.0 דוגמה בודדת 47.0
יתרונות	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ עבידות נוחה ליישור, פילוס ועיבוד להחלקה</li> <li>■ חיסכון בזמן - חוסך עד 50% בזמן המתנה להחלקה (הבטון מסמיך זמן קצר לאחר גמר עיבודו)</li> <li>■ החלקה קלה ומהירה בהליקופטר</li> <li>■ פני הבטון הקשוי, ישרים וחלקים באופן מיוחד</li> </ul>		
ייעודים עיקריים	<p>רצפות תעשייתיות. משטחי חניה. יציקות השלמה ("טופינג") מעל תקרות חלולות דרוכות ("לוחד"ים") תשתית קונסטרוקטיבית להדבקת ריצוף או שטיחים גימור חלק של משטחים</p>		
דירוג סומך	S5 עד S7		
גודל אגרגט מירבי ושיטת שימה	<p>19 מ"מ ("פוליה") - משאבה / שפיכה ישירה</p> <p>14 מ"מ ("ללא פוליה") - משאבה / שפיכה ישירה</p> <p>9.5 מ"מ ("סומסום") - משאבת "מייקו"</p>		

**הוראות ודגשים:**

- הבטון רגיש להמתנות ארוכות.
- נדרשת הקפדה על שמירת סומך הבטון המתאים, יציקת בטון דליל מהנדרש עלולה לגרום לעיכוב ניכר במועד ביצוע ההחלקה בהליקופטר.
- פירוט נוסף ודגשים לגבי הזמנת הבטון: מזג האויר ותנאי הסביבה, קבלת הבטון באתר, שימוש ויישום ראה בגליון הטכנולוגי של מוצר זה

- הבטון מיוצר בתנאי בקרה טובים בהתאם לדרישות התקנים הישראליים ובהתאם למערכת ההסמכה של מכון התקנים הישראלי.
- הבטון נועד להובלה ופריקה תוך 90 דקות אלא אם סוכם אחרת מראש לגבי פרק זמן אחר.

משופר החלקה - התכלית