

הנסון (ישראל) בע"מ  
משרד הראשי  
רחוב ז'בוטינסקי 5, רמת גן 52520  
ת.ד. 21137, תל אביב 61211  
טלפון: 03-5764242  
fax: 03-5759933

## בטון מובא

מוצר מס' 7  
א'

### בטון "סיבים" Fiber Reinforced Concrete



- **תיאור:** בטון מובא בדרגות חזק שונות בתוספת סיבים סינטטיים, פולימריים, סיבי פלדה או סיבים אחרים.
- **יעוד:** שיפור עמידות הבטון בבדיקה, בנגיפה, בכפיפה או כהשלמה/תוספת לזמן הבטון בהתאם לסוג הסיבים).
- **מרכיבי התערובת:** סיבים, צמנט, אגרגטים, מוסףים כימיים ותוספים מינרליים.
- **שימוש בהתאם לסוג התערובת:** בשיפיכה ישירה, באמצעות כלי מעביר ("סל מנוף"), משאבה, משאבת מילקן, או מכונה להחצצת בטון.
- **ישום:** נדרש הקפה יתרה על פילוג אחד והומוגני של הסיבים בתערובת.
- **תקנים ומפרטים רלוונטיים:** ת"י 466 חלק 1, ת"י 26, ת"י 118, ת"י 601 והמפורט הכללי לעבודות בניין, פרק 20.

**הבטון מיוצר במפעלים המודרניים המתקדמיים והמחושבים של חב' "הנסון" תוך  
הקפדה על איכות וקדמה טכנולוגית.**



סיבי פלדה



סיבים סינטטיים

כל הזכויות שמורות להנסון (ישראל) בע"מ

אחריות הנסון (ישראל) בע"מ היא לאיכות החומר המספק בלבד ובכפוף ליישום נכון ולאנאי המכורה והאסתפקה כמפורט בהצעות לאספקת חומרים של הנסון (ישראל) בע"מ

לפרטים נוספים והדרישה מוקצועית, ניתן לפנות  
טלפון: 03-5392111  
טלפון: 03-5392111  
israel.tec@hansonplc.com

### בטון סיבים של "הנסון" לצמצום סדייה ולשיפור עמידות בכפיפה ובנגיפה

# בטון מזובא

בטון "סיבים"

מוצר מס' 7  
ב'

Fiber Reinforced Concrete



## סיכום, תכונות וייעודים

| תכונות ומאפיינים  | סיבים סינטטיים   | סיבי פלדה   |
|---|--|---|
| יתרונות: <ul style="list-style-type: none"><li>מצמצמים את הסדיקה הפלטיטית ברכפות ובמשתחים</li><li>משפרים חוזק בכפיפה ועמידות בנגיפה, בשחיקה ובקלוף</li><li>משפרים עמידות בעומסים יסמיים</li><li>משפרים הاليינייציקת ששתלים משופעים</li><li>מחלפים באופט חלקי פלדת זין (Caps) לאישור המתקן)</li><li>אפשררים צמצום מס' ספר התפרים</li><li>מתאימים לטכנולוגיית "בטון מותץ"</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>מצמצמים הסדיקה הפלטיטית ברכפות ובמשתחים</li><li>מוגרים על פני תופעת סדיקה שונות</li><li>משפרים הاليינייציקת ששתלים משופעים</li><li>משפרים לכידות</li></ul>                           | <ul style="list-style-type: none"><li>רכפות תעשייתיות מוחלקות ידנית ובהליקופטר</li><li>רכפות שחיקה סוג 04 – רכב גלגלי פלדה וצחלי-תנועה גבוהה</li><li>משתחים משופעים ואופקיים ("רמפות")</li><li>"עובדות מינהור" ויצוב מדורנות-בטון מותץ</li><li>שימושים מבנים נוספים עפ"י הנחיות המתקן</li></ul> |
| יעודים עיקריים: <ul style="list-style-type: none"><li>תיכולה אופטימלית:</li><li> מידות גיאומטריות:<ul style="list-style-type: none"><li>אורך (מ"מ): 6 עד 24 (מ"מ)</li></ul></li><li>טיפוסיות:<ul style="list-style-type: none"><li>מתאים לכל תערובת בטון לשימושים מבנים יומיומיים (ראה להלן)</li></ul></li><li> שיטת הובלה ושינה:<ul style="list-style-type: none"><li>הובלה במשאבה, בדוד או בשפיכה ישירה</li><li>משאבה להתחזת בטון</li></ul></li><li> שעבודות:<ul style="list-style-type: none"><li>מפחיתים סומך ואינם אפשריים בדיקת שקיעה "רגילה" אלא באמצעות שיטת ה"קוטש ההפוך"</li><li>לא פוגעים בעבודות</li></ul></li><li> שיטת ציפוי:<ul style="list-style-type: none"><li>מרטט מחט מכני + סרגל ריטוט</li></ul></li><li> אפסרי:<ul style="list-style-type: none"><li>שילוב "פיגמנט"</li></ul></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>רכפות תעשייתיות מוחלקות ידנית ובהליקופטר</li><li>משתחים אופקיים ומשופעים</li><li>شبולים ומורכבות מבטון</li><li>אלמנטים דקי דוף</li><li>שימושים נוספים עפ"י שיקול דעת המתקן</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>רכפות תעשייתיות מוחלקות ידנית ובהליקופטר</li><li>רכפות שחיקה סוג 04 – רכב גלגלי פלדה וצחלי-תנועה גבוהה</li><li>משתחים משופעים ואופקיים ("רמפות")</li><li>"עובדות מינהור" ויצוב מדורנות-בטון מותץ</li><li>שימושים מבנים נוספים עפ"י הנחיות המתקן</li></ul> |
| תיכולה אופטימלית: <ul style="list-style-type: none"><li>500 עד 1000 ג"ר/מ"ק (עפ"י המידות היצירן ודרישות המתקן)</li></ul>  |  | 30 – 80 ק"ג/מ"ק, (עפ"י המידות הגיאומטריות, הנחיות היצירן ודרישות המתקן)   |
| מידות גיאומטריות: <ul style="list-style-type: none"><li>אורך (מ"מ): 6 עד 24 (מ"מ)</li></ul>   |  | אורכים טיפוסיים: 25, 35, 45 מ"מ   |
| טיפוסיות: <ul style="list-style-type: none"><li>מתאים לכל תערובת בטון לשימושים מבנים יומיומיים (ראה להלן)</li></ul>   |  |   |
| שיטת הובלה ושינה: <ul style="list-style-type: none"><li>הובלה במשאבה, בדוד או בשפיכה ישירה</li><li>משאבה להתחזת בטון</li></ul>  |  |   |
| שעבודות: <ul style="list-style-type: none"><li>מפחיתים סומך ואינם אפשריים בדיקת שקיעה "רגילה" אלא באמצעות שיטת ה"קוטש ההפוך"</li><li>לא פוגעים בעבודות</li></ul>  |  |   |
| שיטת ציפוי: <ul style="list-style-type: none"><li>מרטט מחט מכני</li></ul>   |  |   |
| אפסרי: <ul style="list-style-type: none"><li>שילוב "פיגמנט"</li></ul>   |  |   |

- נדרשת הקפדה יתרה על משך שימוש ואחדות פילוג הסיבים בתערובת הבטון.
- שימת הבטון וציפופו מחייבים פירוט ודגש נספחים ראה בಗילוון הטכנולוגיה של מוצר זה.
- שימת הפלדה על מנת שירא בוגעות אויר, יש למנוע הצטברות גושי סיבים בעת עיבוד הבטון.

## הוראות ודגשימים

- הבטון מיוצר בתנאי בקרה טובים בהתאם לדרישות התקנים הישראליים.
- סוג הסיבים וכמותם יוגדרו מראש בהתאם להנחיות המתקן.
- במידה ותוספת הסיבים אמורה להתבצע באתר, יש לידע את מנהל המפעל על כן.

סוג הסיבים לפי הייעוד ובהתאם לתפקיד.

הנסון (ישראל) בע"מ  
משרד הראשי  
רחוב ז'בוטינסקי 5, רמת גן 52520  
ת.ד. 21137, תל אביב 61211  
טלפון: 03-5764242  
fax: 03-5759933

## בטון מובה

מצר מס' 7



### בטון "סיבים"

### Fiber Reinforced Concrete

### גילון טכנולוגי (עמ' 1 מתוך 2)

#### הוראות ודגשים בהזמנה, בשימוש וביצוע:



##### 1. הזמנת הבטון

- א. הזמנת בטון סיבים מחייבת העברת המפרט המוחך של העבודה המגדיר: סוג הסיבים הנדרשים, מידות גיאומטריות, מינון הסיבים (גר'/מ"ק) ושם הייצור.
- ב. במידה והוספת הסיבים מתבצעת באתר, יzion הדבר מראש בעת הזמנה.
- ג. יש להגדיר מראש, במדוק את כמות הבטון הנדרשת, כולל חישובי פחת, לשם שירין מלא סיבים מספייק.
- ד. סומר הבטון המוזמן מתיחס בכל מקרה לבטון לסומר הבטון לפני תוספת הסיבים.
- ה. תוספת הסיבים מפחיתה סומר אך אינה פוגעת בעבודת. ליציקות בטון סיבים המתבצעות באמצעות משאבה יש להזמין בטון בדרגת סומר אחת גובה מהרגיל.

##### 2. מגז אוור ותנאי סביבה

- א. יציקות בתנאי מגז אוור שרבי קיצוני או יציקות בתנאי מגז אוור חרפי סוער במיוחד, מחייבות תשומת לב והתארגנות מתאימה, כפוף לסיכון מראש בין מנהל הפרויקט לבין נציג חב' "הנסון".
- ב. ביציקת משטחים או רצפות חשופות, בעיקר במקרים בהם נדרש גימור חלק, אין לצקת כאשר במהלך היציקה או אחריה צפוי מגז אוור סוער או גשם שעלול לגרום להיווצרות שלוליות על פני שכבות הבטון הטרוי או לפגוע ביכולת עיבוד פני הבטון העליונים.
- ג. במקרים בהם עבודות העיבוד או החלוקת גולשות לשעות חושך יש להכין מראש אמצעי תאורה ובתייחות מתאימים.
- ד. במקרים של תוספת סיבים באתר, תתבצע הוספה עלveral בתיאום עם מנהל המפעל ותוך נקיית אמצעי בטיחות מתאימים.

#### עקבם כוח – שקיעה טיפוסי של דוגמת בטון עם ולא סיבים בכפיפה:



סכמת העמסה טיפוסית בכפיפה

כל הזכויות שמורות להנסון (ישראל) בע"מ

האמור בגלילו סכמוני זה לא לגרוע או להחמיר מכל מפר ו/או תקן / ואו הוראות מתcken / ואו הוראות מחייבות אחרות.

אחריות הנסון (ישראל) בע"מ היא לאיכות החומר המסופק בלבד ובכפוף ליישום נכון ולתנאי המכירה והאספקה כמפורט בהצעות לאספקת חומרים של הנסון (ישראל) בע"מ

לפרטים נוספים ודרך מקצועית, ניתן לפנות  
לענדי טכנולוגית,  
טלפון: 03-5392111  
israel.tec@hansonplc.com

בטון סיבים דגש לעמידות ולא לסומר.



## בטון מובה

בטון "סיבים"

Fiber Reinforced Concrete

גילוון טכנולוגיות (עמ' 2 מתוך 2)

### 3. קבלת הבטון באתר

- א. זיהוי הבטון – באמצעות תעודה שלוחה ע"י נציג המזמין (מנהל עבודה וכד'), חובה לפני תחילת הבדיקה.
  - ב. השלמת ערבול – במשך 3 דקות לפחות, בהירות סיבוב גבואה.
  - ג. בהמתנה לבדיקה – נדרש ערבול רצוף בהירות סיבוב נמוכה.
  - ד. לא ניתן לדוד את סומך הבטון באמצעות "קונוס" לאחר תוספת סיבים. מדידת הסומר אפשרית בשיטות חלופיות (קונוס הפור וכד').
- הערכות העבודות תבוצע בטבעת עין ובאופן מעשי – תוך כדי שימוש הבטון ועיבודו.
- ה. משך ההמתנה – משך ההובלה, ההמתנה והבדיקה מותאמים לטוויח זמן של 50 דקות מרוגע העמסת הבטון במפעל. סטייה ממוגרת פרק זמן זה תאפשר בקרים חריגים עפ"י תיאום טכנולוגי מראש עם נציגנו.
  - ו. אישור קבלה – יבוצע באמצעות חתימה של נציג מושה מטעם הלוקח ע"ג תעודה שלוחה.

### 4. שימוש ויישום

- א. שימוש בבטון סיבים מחייב תכנון מפורט של מהלך היציקה, נקודות פריקת הבטון, כיוון ההתקרמות ושיטת הציפוי.
- ב. יש להתאגם מראש עם אמצעי ריטוט מתאימים בהתאם לאופי היציקה (מרטטי מחת, סרגל ריטוט) כולל אמצעי ריטוט רזרביים.
- ג. במהלך היציקה יש לבודד שפילוג הסיבים בתערובת אחד. אם קיים חשש לאחדות פילוג הסיבים, יש לבצע שלמת ערבול במשך 1-3 דקות לפני המשך היציקה.
- ד. במקרים בהם יש צורך ב"גראפתי" הבטון לצורך שימושו, עיבודו וישראלו, יש להקפיד על גריפה אחידה קר שלא תאפשר הצברות גושי סיבים או פילוג בלתי אחיד שלהם.
- ה. לבטון סיבים נתניה לצור כייסי אוור, لكن יש להקפיד על ריטוט אינטנסיבי ייעיל.

### 5. שילוב סיבים בסוגי בטון שונים

- תוספת סיבים אפשרית לסוגי בטון שונים (בטון מפוצחה התכווצות, משופר החלקה, עמיד שחיקה, מותץ וכד').
- מומלץ לעיין בגילוונות הטכנולוגיות המתיחסים לסוגי בטון אלה.

זכור תמיד, על ערבול ממושך להקפיד.